ООО «ТД «ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАСЛА И.Л.С.»
04136, г. Киев, ул. Северо-Сирецкая, 3
тел./факс (044) 200-93-47
e-mail: info@promol.com.ua www.promol.com.ua

PROMOL CUSTOS 4111-CM

Водовытесняющее средство для защиты от коррозии, «ползучее масло», удалитель ржавчины и нагара

PROMOL CUSTOS 4111-CM является жидкостью универсального применения.

Как средство защиты от коррозии, обеспечивает длительный срок защиты в условиях закрытого помещения.
Продукт специально разработан как «ползучее масло» для эффективной пенетрации в прикипевшие коррозией (ржавчиной) или нагаром соединения для их разделения.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- в поставляемом виде (форме)
- нанесением кистью
- нанесением спреем
- поливом
- погружением в ваннах для отмачивания

СВОЙСТВА:

- пригоден для защиты изделий при морских транспортировках;
- для удаления ржавчины в электрических системах, имеющих возможность замыкания из-за влажности;
- демонтаж ржавых резьбовых соединений болтов, гаек, пазовых соединений, пальцев, выключателей и механизмов;
- очищает грязные инструменты и компоненты от ржавчины, нагара, долговременных органических отложений и защищает от коррозии;
- стабильно от кислотных и щелочных загрязнений;
- легко удаляется органическими жидкостями обезжиривания и водосмешиваемыми щелочными промышленными очистителями;
- хорошие водовытесняющие и смачивающие свойства, т.е. продукт можно наносить на влажные детали.
- потеря свойств из-за контакта с водой – низкая.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Типичный результат	Метод
Внешний вид	Светло-коричневая прозрачная жидкость	визуальный
Запах	мягкий	
Плотность при 15С	0,82 г/куб.см	ASTM D 7042
Вязкость при 20°С	3,5 mm²/s	ASTM D 7042
Температура вспышки	> 60°С	DIN EN ISO 2719
Удельный вес защитной пленки	0,7 г/кв.м	Метод погружения
Тип защитной пленки	масляный	органолептический
Эффект обезвоживания	< 60 сек	Внутренний метод
Отделение воды	4 мин.	Внутренний метод
Тест в камере соляного тумана	8 часов	DIN EN ISO 9227
Тест в климатической камере	40 циклов	DIN EN ISO 6270-2 AHT
Распространяемость (10мин, 1 капля на металлическую поверхность)	7см	Внутренний метод
Способность «ползучести»	15см	Внутренний метод

СТАБИЛЬНОСТЬ: **24 месяцев, хранение при +5 - +35 °С.**