CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH

Kluthe

Harmony in Chemistry

ПРОЦЕСИ МИТТЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

ЗАСОБИ ВИДАЛЕННЯ ФАРБ

Продукт	Застосування	Метод	Форма
CONTROX B 73	Для видалення лако-фарбових покрив. Не містить хлорованих вуглеводнів. Для сталей та деяких алюмінієвих сплавів. Час витримки на покриві - 1-24 год.	Щіткою і шпателем	Паста
CONTROX 504	Для видалення лако-фарбових покрив. Не містить хлорованих вуглеводнів. Для сталей та деяких алюмінієвих сплавів.Застосовується без підігріву. При роботі потребує створення шару захисної оливи на поверхні.	Занурення	Рідина

ЗАСОБИ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХНІ ДО ФАРБУВАННЯ

Продукт	Застосування і особливості	pH	Температура робочого розчину, °C	Тип покриви	Концентрація
DECORRDAL 20-1	Для травлення. Розпиленням і зануренням. Для сталей.	6,1 (концент.) 6,5 (1%-й р-н)	20-70°C	-	3,0-5,0% розпиленням 5,0-15,0% зануренням
DECORRDAL 20-11	Для травлення. Розпиленням і зануренням.	<1 (концент.) 1,5 (1%-й р-н)	30-60°C	-	2,0-10,0% розпиленням 3,0-15,0% зануренням
DECORRDAL 29-74	Для травлення. Розпиленням. Утворює шар фосфатів.	2,1 (1%-й р-н)	40-70°C	-	3,0-50,0%
DECORRDAL 40-28-4 SAZ	Реагент для залізофосфатації. Для методу розпилення. Для різноманітних сталей, алюмінієвих та оцинкованих поверхонь.	1,7 (концент.) 2,7 (1%-й р-н)	55-70°C	FePh	1,0-4,0%
DECORRDAL 47-15	Продукт на основі розчинника. Для одночасного обезжирення і залізофосфатації. Обробка здійснюється протиранням серветкою або щіткою. Для різноманітних металів.	2,7	навколишня	FePh	готовий до використання
DECORRDAL 735	Реагент для утворення цирконієвих покрив. Розпиленням і зануренням. Для обробки алюмінію, гальванізованих поверхонь і сталей.	2,6 (1%-й р-н)	25-60°C	цирконієві сполуки	1,0-4,0%

СЕРВІСНІ ПРОДУКТИ

Продукт	Застосування
NETZMITTEL 172	Присадка до лужних і кислотних очисників, що підвищує обезжирюючу активність миючого розчину. Додається 0,1-0,5%.
NETZMITTEL 200-4	Присадка, що підвищує обезжирюючу активність лужних миючих розчинів. Додається 0,1-0,5%.

АНТИКОРИ

Продукт	Застосування	Тип захисної плівки	Термін захисту
CUSTOS 50-8	Довготривалий захист від корозії стальних деталей при відкритому зберіганні, в т.ч. які піддаються атмосферному впливу. Може наноситись на вологу поверхню. Утворює бітумоподібну еластичну захисну плівку, стійку до опадів та морської води.	Воскова	>12 міс.

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМИСЛОВІ ОЛИВИ І.Л.С.»
04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3, тел.: (044) 200-93-47, (096) 200-93-47
e-mail: info@promol.com.ua
www.promol.com.ua

ВОДОЗМІШУВАНІ ОЧИСНИКИ (КОНЦЕНТРАТИ)

Продукт	Застосування	Антикорозійний захист	pH розчину
HAKUPUR 445	Середньолужний засіб для міжопераційної і фінішної мийки (розпиленням або струменево) виробів із чавуну, сталі, алюмінію і незалізних металів. Також застосовується для мийки стальних виробів перед фарбуванням. Забезпечує тимчасовий захист від корозії. Рекомендована робоча концентрація 0,5-5%. Температура застосування 35°-70°С.	1%	9,5 (1%-й р-н)
HAKUPUR 465	Середньолужний мийний засіб з високим захистом від корозії. Для всіх видів машинобудівних матеріалів. Придатні до миття алюмінію та його сплавів. При ручному митті та при очищенні протиранням – 5-50%. При митті під тиском і парової очистки: 0,5-3%. При митті зануренням та з ультразвуком – 1-5%. Робоча температура – до +80°С.	1%	9,6 (1%-й р-н)
HAKUPUR 50-560-1 G	Лужний очисник для видалення важких забруднень. Для деталей, обладнання, підлог. Використовується в миючих машинах. Рекомендована робоча концентрація 1-5%. Температура застосування - 20°-70°С. Рекомендовано для мийки авто-двигунів від нагару.	2%	10,8 (1%-й р-н)
HAKUPUR 50 R	Універсальний миючий засіб для використання при різноманітних операціях мийки в промисловості і ремонтно-механічних дільницях. Можна застосовувати при ручній мийці (концентрація 5-50%); під високим тиском (концентрація 0,5-3%); зануренням і з ультразвуком (концентрація 1-5%). При підігріві ефективність мийки зростає.	1%	9,2 (1%-й р-н)
HAKUPUR 50-343	Високолужний очисник для мийки чавуну та сталей. Для мийки спеціальних сталей - зануренням або розпиленням, для мийки внутрішніх поверхонь ємностей автоцистерн - мийками високого тиску. Ефективно видаляє нагар. Концентрація застосування - 0,5-30% в залежності від ступеня і типу забруднення. Температура застосування до 80°С.	1%	12,3 (1%-й р-н)
HAKUPUR 50-343 S	Високолужний очисник для мийки чавуну та сталей у мийних машинах занурювального типу та з УЗ. Для видалення тяжких забруднень. Можуть застосовуватись для видалення нагару. Для струминних мийок під тиском до 5 бар. Температура до 80°С. Концентрація 1-10%.	1%	12,0 (1%-й р-н)
HAKUPUR 50-373-7	М'який лужний очисник для чутливих поверхонь. Використовується як заміна розчинникам. Готовий до використання. Температура застосування 20-40°С.	+	10,5
HAKUPUR 50-727-1	Лужний очисник для заліза, сталі, спеціальних сталей. Використовується при зануренні і ультразвуком. Для видалення нагару. Робоча концентрація 0,5-10%. Температура застосування до 80°С.	2%	12,4 (1%-й р-н)

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМИСЛОВІ ОЛИВИ І.Л.С.»
04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3, тел.: (044) 200-93-47, (096) 200-93-47
e-mail: info@promol.com.ua
www.promol.com.ua